

# MGT protec<sup>®</sup> color Verbundsicherheitsglas

## FARBBEZEICHNUNGEN / STANDARD-KOLLEKTION

Bezeichnung	Folien dicke	Durchlässigkeit sichtbares Licht %	Reflexion sichtbares Licht %	Energie- transmission %	Energie- absorption %	Gesamtenergie- durchlässigkeit (g-Wert)
english grey	0,38	78%	7%	67%	27%	0.75
icelandic grey	0,38	49%	5%	48%	47%	0.62
norwegian grey	0,38	42%	5%	48%	47%	0.62
ocean grey	0,38	61%	9%	59%	33%	0.69
russian red	0,38	76%	7%	70%	23%	0.77
italian red	0,38	48%	6%	62%	31%	0.72
polish blue	0,38	52%	6%	55%	38%	0.67
french blue	0,38	77%	7%	69%	25%	0.76
dutch yellow	0,38	78%	8%	63%	30%	0.72
greek yellow	0,38	85%	8%	69%	25%	0.76
netherland orange	0,38	41%	8%	54%	39%	0.65
swiss white (ätz matt)	0,38	81%	14%	67%	22%	0.73
danish white (matt)	0,38	68%	16%	60%	28%	0.68
finnish white (weiss)*	0,38	7%	4%	8%	40%	0.22
absolute black *	0,38	0%	5%	0%	94%	0.3

\* Blickdicht

Bis zu 4 unterschiedliche Farbfolien kombinierbar.

Andere Farben auf Anfrage.

